

## TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

## KÖRAPLAST SF

Készült: 2009.01.

Kiadva: 2010.01.

### Univerzálisan felhasználható, oldószertartalmú, egy- és kétkomponensű poliuretán ragasztóanyag

- Különösen alkalmas extrém, szélsőséges igénybevételeknek kitett kötésekhöz
- Hidegragasztás a ragasztóanyag felhordásától számított 15-20 percen belül lehetséges
- Bőr, PVC, PUR, gumi és műanyag anyagok ragasztásához az autó- és cipőipar területére

### TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	poliuretán, oldószeres
Szín:	transzparens
Sűrűség:	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás 20°C-on:	2700 mPas
Aktiválási hőmérséklet:	40 – 50 °C
Térhálósító:	<b>KÖRACUR TR 280, TR 400</b>
Keverési arány:	5 - 10 %
Fazékidő:	6 – 8 óra ( <b>KÖRACUR TR 280</b> hozzáadásával)
Szellőzési idő:	5 – 20 perc

### FELDOLGOZÁS

#### Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.  
A lehűlt ragasztóanyagot legalább 3 napon át tartsuk +25 - +30 °C közötti hőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

#### Munkaelőkészítés

A bőr, gumi és PUR anyagokat (pl.: cipőtalp) gondosan csiszoljuk fel. Javasoljuk a PUR anyagok előkenését **KÖ-PUR** termékekkel. A PVC anyagokat le kell mosni. A nehezen ragasztható gumi anyagokat **HALOSOL S** vagy **HALOSOL 6** termékekkel szükséges halogenizálni.



---

### Ragasztás

A jobb hőmérséklet-, nedvesség-, olaj-, zsír- és lágyítószer ellenállóság elérése érdekében a ragasztóanyaghoz adjunk hozzá 5 – 10 % KÖ-Térhálósítót és alaposan keverjük össze. Az előkészített anyagok ragasztási felületeit kenjük be **KÖRAPLAST SF** ragasztóanyaggal (az előkenés szellőzési idejét figyelembe véve). A szívóképes anyagokat kétszer kenjük be.

Hidegragasztás: 5 – 20 perc után a ragasztandó anyagokat illesztjük és nyomjuk össze.

Melegragasztás: a hidegragasztás idejét túllépve a ragasztandó anyagokat kb. +40 - +50 °C hőmérsékletre felmelegítjük, majd illesztjük és préseljük. A présnyomás függ az anyag keménységétől, a préselési idő 8 -15 másodperc között alakul.

---

### OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

**KÖRASOLV CA, KÖRASOLV PU, KÖRASOLV M**

---

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### Munkaeszközök

Ecsettel vagy géppel

#### Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +10°C felett 12 hónapig tartható el.

---

### BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

---

### KISZERELÉS

2, 4, 8 kg fémtartály

600 g fémdoboz

60 g tubus

---

### TERMÉKSZÁM

C 28219



---

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

